



## Vita.Signum Massivdiele

## Nadelholz

Nettopreisliste  
1,11

### Vita.Signum Sortierungskriterien

Merkmale Qualitätsbeschreibung

### Vita.Signum Massivdiele nordische Kiefer

unvermeidbarer Sortierungsfehler: DIN EN 13990:2004

	Select	A - Sortierung
gesunde Äste	unbegrenzt zulässig	unbegrenzt zulässig
schwarze Äste	≤ 10 Äste/lfm fest verwachsen zulässig; je nach Brettbreite ≤ Ø 30 mm	≤ 8 Äste/lfm fest verwachsen zulässig; je nach Brettbreite ≤ Ø 30 mm
rindenumwachsene Äste	≤ 2 Äste/lfm, klein, vereinzelt erlaubt	im Prinzip ohne
offene Fauläste	in greinigem Umfang erlaubt ( 5% Regel )	unzulässig
Durchfalläste	unzulässig	unzulässig
Kantäste ausgefallen, beschädigt	vereinzelt ≤ 1 Äste/2 lfm Größe ≤ 25 x 10 mm	vereinzelt ≤ 1 Äste/2 lfm Größe ≤ 15 x 10 mm
Buchs	vereinzelt, wenn Verlegung noch möglich ≤ 20 mm	vereinzelt, wenn Verlegung noch möglich
Harzgallen	≤ 2 Stck/ 2 lfm ≤ Ø 20 mm	≤ 2 Stck/ 2 lfm ≤ Ø 20 mm
Endrisse	vereinzelt ≤ handbreit	vereinzelt ≤ handbreit
Risse auf der Fläche	≤ 40 cm, nicht durchgehend	unzulässig, nur Haarrisse
Markröhren	≤ 1/3 der Länge der Bretter	≤ 1/3 der Länge der Bretter
Wurmbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue	nicht zulässig	nicht zulässig
mechanische Fehler	Sichtseite im Prinzip unzulässig, Brettende ≤ handbreit zulässig	nicht zulässig
Schüsselung	≤ 10% sichtb. Brettbreite	≤ 10% sichtb. Brettbreite

### Vita.Signum Massivdiele französische Seekiefer

	astig	Saloon
Erscheinungsbild	lebhaft	rustikal-lebhaft
gesunde Äste	erlaubt	erlaubt
offene Äste	vereinzelt möglich	vereinzelt möglich
Harzgallen	kleine Harzgallen möglich	Harzgallen erlaubt
Kantäste	vereinzelt möglich	erlaubt
Risse	kleine Risse möglich	erlaubt
Kernröhre	nicht erlaubt	erlaubt
Fehler an Brettenden	nicht erlaubt	erlaubt