

# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES DRY BACK 0,3 mm WOOD DESIGN



## TIVEDEN




Artikel-Nr. LTDBW2005-229-3

### PRODUKT












|                          |              |                        |
|--------------------------|--------------|------------------------|
| Click LVT Rigid Core SPC | EN ISO 10582 | Elastischer Bodenbelag |
| Verbindung               |              | Välinge Click 5Gi®     |
| Klassifizierung          | EN ISO 10874 | 23/33/42*              |



### SPEZIFIKATIONEN

|             |  |                        |
|-------------|--|------------------------|
| Dicke       |  EN ISO 24337 | 5,0 mm                 |
| Gewicht     |  EN ISO 24342 | 9,58 kg/m <sup>2</sup> |
| Nutzschicht |  EN ISO 24346 | 0,55 mm                |

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| EIGENSCHAFTEN  | TESTMETHODE  | ERGEBNIS   |
|--|--|--|
| Umwelt- und Raumluftzertifizierungen                   |  | M1, FloorScore, A+                                   |
| Brandklasse  |  EN 13501-1               | Bfl-s1   |
| Resteindruck   |  EN ISO 24343-1 (2,5 h)   | < 0,1 mm (*mit Unterlage)                            |
| Dimensionsstabilität                                   |  EN ISO 23999 (80 °C/6 h) | < 0,1 %  |
| Wärmedurchlasswiderstand                               |  EN 12664:2001            | 0.011 m <sup>2</sup> K/W                             |
| Farbbeständigkeit                                      |  EN ISO 105-B02           | ≥ 6  |
| Gleitreibungswiderstand<br>Rutschsicherheit / -hemmung |  EN 13893<br>DIN 51130    | DS (> 0,3)<br>R10                                    |
| Elektrostatisches Verhalten                            |  EN 1815                  | < 2 kV (antistatisch)                                |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit                          |  EN 16094                 | Bestanden mit gutem Ergebnis                         |
| Chemikalienbeständigkeit                               |  EN ISO 26987             | Bestanden, mit gutem Ergebnis                        |
| Stuhlrolleneignung                                     |  EN 425                   | Geeignet,<br>Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 |
| Fußbodenheizung  |                           | Geeignet (max +27 °C)                                |
| Bakterienwachstum                                      |  | Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum   |

### Dry back Wood

1219 x 229 x 2,5 x 0,3 mm, 3,9 m<sup>2</sup>/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m<sup>2</sup>)/Palette

Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter [www.kahr flooring.com](http://www.kahr flooring.com) erhältlich.  
Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.



# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES TIVEDEN DBW 229-3

**Kährs**<sup>®</sup>

