

# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES

## DRY BACK 0,55 mm



### SCHWARZHORN




Artikel-Nr. LTDBS3006-305-5

#### PRODUKT












Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33/42



#### SPEZIFIKATIONEN

Dicke	 EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht	 EN ISO 24342	4,2 kg/m <sup>2</sup>
Nutzschicht	 EN ISO 24346	0,55 mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	 EN 434	< 0,1 %
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0.011 m <sup>2</sup> K/W
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatistisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 660-2	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung	 EN 12664:2001	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

#### Dry back Stone

609 x 305 x 2,5 x 0,55 mm, 2,58 m<sup>2</sup>/Paket, 14 Sheets/Paket, 108 Pakete (278,64 m<sup>2</sup>)/Palette

Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter [www.kahr flooring.com](http://www.kahr flooring.com) erhältlich.  
Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.





# TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES SCHWARZHORN DBS 305-5

**Kährs**<sup>®</sup>

